



OM GEGRONDE REDENEN

# ARDEX P 3

## Niet-druppelende multifunctionele grondering

Voor wand, plafond en vloer

Voor binnen

Zeer emissiearm


Oplosmiddelvrij

Betrouwbare voorstrijk met een breed toepassingsgebied

Grondering, hechtbrug en porieafsluiting met waterafstotende werking

Gemakkelijke schone verwerking spat niet en druppelt niet

- Geen vervuiling van aangrenzende constructiedelen
- Geen verliezen door neerdruppelend materiaal
- Contact met huid en ogen wordt zo veel mogelijk vermeden
- Ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd



Reg. No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
58430 Witten · Postbus 61 20  
DUITSLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-299  
info@ardex.eu  
www.ardex.com

# ARDEX P 3



## Niet-druppelende multifunctionele grondering

### Toepassingsgebied:

Binnen. Wand plafond en vloer. Grondering, hechtbrug en voorstrijk met waterafstotende werking.

ARDEX P 3 is ideaal voor renovatiewerkzaamheden, waarbij de vervuiling van aangrenzende wand-, plafond- en vloeroppervlakken en van inbouwelementen zoals ramen, deuren enz. vermeden moet worden.

### Soort:

Oplosmiddelvrije, zeer emissiearme witte kunstharsdispersie met speciale additieven. ARDEX P 3 is gemakkelijk aan te brengen, druppelt niet en vormt na de droging een hechtactieve film.

### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet droog, stevig en vrij van stof scheidingsmiddelen zijn.

### Verwerking:

ARDEX P 3 is gebruiksklaar en kan met een kortharige vliesrol of een kwast verwerkt worden.

De grondering gelijkmatig aanbrengen en laten opdrogen tot een witachtige dunne film, voordat er wordt begonnen met de volgende werkzaamheden. De ondergrondtemperatuur moet > +10 °C bedragen.

Uit de volgende tabel kunnen de ondergronden en toepassingsgebieden worden afgeleid:

Ondergrond	Verdere verwerking
Betonwanden en -plafonds, cement- en kalkcementpleisters, gipspleisters en gipsplaten, metselwerk, minerale bouwpleisters, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelbedekkingen, wasbestendige dispersieverflagen, oude latexverf, acrylaatverf	ARDEX A 828 ARDEX A 826 ARDEX A 900 ARDEX A 950 ARDEX R 1
Gipspleisters en gipsplaten, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelbedekkingen	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels
Cementdekvloer, calciumsulfaat dek- en vloevloeren zuigend en geschuurd, egalisatie- en nivelleerproducten	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels Uitvlakken met ARDEX-vloeregalisaties
Beton, terrazzo, tegel- en plaatbedekking	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels Uitvlakken met ARDEX-vloeregalisaties

### Men moet rekening houden met het volgende:

Het gebruik van ARDEX P 3 buiten en op plaatsen waar het continu nat is, wordt niet aanbevolen.

De droogtijd, ca. 1 – 3 uur, is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en de voorwaarden op de bouwwerf.

Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

In geval van twijfel proefwerkzaamheden uitvoeren.

### Technische gegevens

#### volgens ARDEX kwaliteitsnorm:

<b>Mengverhouding:</b>	ca. 150 – 200 g/m <sup>2</sup> al naargelang de gesteldheid van de ondergrond
<b>Droogtijd (20 °C):</b>	ca. 1 – 3 uur
<b>Geschikt voor vloerverwarming:</b>	ja
<b>Kenmerking volgens GefStoffV:</b>	geen
<b>GISCODE:</b>	D 1
<b>EMICODE:</b>	EC 1
<b>Verpakking:</b>	emmer met 5 kg netto
<b>Opslag:</b>	vorstvrij, ca. 12 maanden kan in de originele afgesloten verpakking worden opgeslagen

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.