



## Kreisel GM150 fill & finish stucpasta

Gebruiksklare rolbare stuc pasta

**Toepassingen:** Een professionele stucpasta voor verwerking met spuitmachine of een roller. Geschikt voor het aanbrengen van een ideaal gladde laag onder acryl, latex, emulsie, verven enz. Voor wanden en het plafonds van pleister van kalk-cement, gips, gipskalk en kalksteen, kalk e.d. of gemaakt van gipsplaat. Het product heeft een verhoogde flexibiliteit en hardheid, waardoor het ideaal is voor machinaal verwerking.

**Eigenschappen:**

- Kant-en-klaar
- Aanbrengen met een pasta roller
- Machinaal aanbrengen
- Eenvoudige, dunne en gladde afwerking
- Elastisch

**Gebruikswijze:**



Technische gegevens	
Art.nr.	40389
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	18 kg
Unit per pallet	44 stuk/pallet
Kleur	Wit
Verbruik	2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Droogtijd	ca. 2 uur (in een temp. +20 °C)
Laagdikte	2 mm
Vrij voor verdere afwerking	ca. 24 h
Hechting (Beton)	≥ 0,3 MPa
Hechting (Gipsplat)	≥ 0,15 MPa

**Het product voldoet aan:** • EN 15824

**Samenstelling:**

- Water
- Dolomiet
- Additieven
- Polymeren

**Vorbereiding van de ondergrond:** De ondergrond moet gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Alle ondergronden moeten optimale draagbaarheid, vaste en dichte structuur hebben en vrij zijn van stof, vet, smeermiddelen, onthechtingsmiddelen, vervenresten enz. Onstabiele pleisterlagen en deklagen, die onvoldoende hechten, dient men te verwijderen. Oppervlakken die met olie of met smeermiddelen zijn bedekt dient men nauwkeurig met water met detergent te verwijderen. Oppervlakken die met schimmel, mos of algen zijn bedekt, met SEPTOBUD 1008 bedekken en daarna onder hoge druk spoelen of mechanisch verwijderen. Voegen van, installatiegroeven en andere ondergronden die structurele scheuren vertonen, moeten worden versterkt met glasvezelgaas.

**Soorten ondergrond:**

**Cement-kalkpleister:** Voorstijken met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

**Gips pleister:** Voorstijken met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

**Gipsplat:** Voorstijken met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

**Beton, gewapend beton:** Voorstijken met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

**Glad beton:** Voorstijken met GRUNT KONTAKTOWY 307 of GRUNTOBET 310

**gladde, licht absorberende ondergrond:** Voorstijken met GRUNT KONTAKTOWY 307 of GRUNTOBET 310



## Kreisel GM150 fill & finish stucpasta

Gebruiksklare rolbare stuc pasta

<b>Vorbereitung van het product:</b>	<p>Het product is kant-en-klaar voor gebruik, vooraf mixen voor gebruik. Bij het aanbrengen met een roller of machine is een kleine toevoeging van water mogelijk (max. 1,7%/ verpakking) om de consistentie te verbeteren. Roer de inhoud van de emmer goed door voor gebruik en voordat u water toevoegt. Uitgehard materiaal niet opnieuw met water of met vers materiaal mengen.</p>
<b>Verwerkingstips:</b>	<p>Wanneer het nodig is meerdere lagen aan te brengen, de volgende laag aanbrengen na de droging van de vorige laag. Zodra de stucpasta laag volledig droog is, schuurt u machinaal of met de hand eventuele onvolkomenheden met schuurpapier.</p>
<b>Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:</b>	<p>De ondergrond moet droog, stabiel en vrij zijn van verontreinigingen zoals stof, roet, algen, uitbloeiing etc. Met het aanbrengen van stucpasta beginnen na een periode van drogen en krimp van muren en betonnen elementen. De ondergrond moet duurzaam, stijf, niet vervormbaar zijn. Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Na het afronden van het werk de ruimte ventileren.</p>
<b>Opmerkingen voor de uitvoering:</b>	<p>Na het schuren van de ondergrond moet het stof van het oppervlak worden verwijderd. Om een gelijkmatige absorptie te garanderen, is het aanbevolen om het volledige oppervlak voor te werken met een diep doordringende voorstrijk. Op de stucpasta kunnen alle soorten verf worden gebruikt</p>
<b>Opslag:</b>	<p>Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.</p>
<b>Algemene aanwijzingen:</b>	<p>Deze product datasheet vervangt alle vorige versies. De informatie in dit product datasheet is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en materiaal.</p>